


Очень вязкая силиконовая смазка **OKS 1155**

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



*совместима с S military
спес. MIL-G-4343 B и
NATO-G-392*

DIN 51 502: MSIE2R-60

Главные преимущества

Очень вязкая силиконовая смазка OKS 1155 обеспечивает хороший изолирующий эффект при низких скоростях. Частично для поверхностей скольжения металлов, пластиков и эластомеров между собой и друг с другом. Небольшое испарение при высоких температурах.

Цвет, основные компоненты

Светло окрашенный/Литиевое мыло, полифенилметилсилоксан, летучий эфир

Температурный диапазон: от -60° до +180° C

Густота: 2 г/мл

DN-фактор: не применим

Вязкость базового масла при +40° C: 60

Температура каплепадения: +210° C

Тест на четырехшариковой машине (сварка/следы изнашивания 800N):
не применим

Защита от коррозии (метод SKF): 0 и 0

Упаковка: Жестяные банки 500г, Баки 5 кг, Баки 25кг

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Классификация	DIN 51 502	DIN 51 825		MSI2R-60
Базовые масло				
Тип				полидиметилсилоксан
				Эфир
Вязкость	DIN 51 562-1	+25°C	мм ² /с	100
Загуститель				
Тип				литий-гидрокси-стеарат
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI- класс	2
Рабочая пропитка	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 мм	260 - 300
Точка каплепадения	DIN ISO 2176		°C	205
Выделение масла	DIN 51 817	18г/40°C	Масса-%	0,9
Коррозионная стойкость	DIN 51 808	100г/99°C	бар	< 1,0

Данные				
Густота	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/см ²	0,96
Цвет				бежевый
Рабочая температура				
Минимальная рабочая температура			°C	-65
Максимальная рабочая температура			°C	175
Проверка износостойкости				
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Класс коррозии 1-5	0