


## Универсальная стандартная паста MoS<sub>2</sub> OKS 200

### Области применения



### Условия эксплуатации смазочных материалов



немецкие железные  
дороги №07606

### Главные преимущества

Универсальная стандартная паста MoS<sub>2</sub> OKS 200 - самая экономичная MoS<sub>2</sub> паста. Против заедания, износа, прерывистого скольжения. Аварийное смазывание на случай когда масел и смазки недостаточно.

### Цвет, основные компоненты

Черный/MoS<sub>2</sub> и другие твердые смазки, синтетические масла Mox-Active

**Температурный диапазон (градусов C):** от -35° до +450° C (+630° C с ограниченным доступом воздуха)

**Тест на прессовую посадку:** 0,12 без дребезжания, вибрации

**Тест на четырехшариковой машине:** 2,400

**Винтовой тест. Коэффициент трения резьбы при комнатной температуре:** 0,09

**Винтовой тест. Момент откручивания после воздействия высокой температуры:** не применим

**Упаковка:** Жестяные банки 250г, Жестяные банки 1кг, Баки 5кг, Баки 25кг

|                           | Стандарт        | Условия                  | Ед. Измерения | Значение                   |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Базовое масло</b>      |                 |                          |               |                            |
| Тип                       |                 |                          |               | Синтетическое масло        |
| <b>Загуститель</b>        |                 |                          |               |                            |
| Тип                       |                 |                          |               | литиевое мыло              |
| Нерабочая пропитка        | DIN ISO 2137    | Некасательное напряжение | 0,1 мм        | 220 - 250                  |
| <b>Добавки</b>            |                 |                          |               |                            |
| Консистентные смазки, тип |                 |                          |               | MoS <sub>2</sub> , Графит, |
|                           |                 |                          |               | белые консистентные смазки |
| Добавки                   |                 |                          |               | Mo <sub>x</sub> -активный  |
| <b>Данные</b>             |                 |                          |               |                            |
| Густота                   | DIN EN ISO 3838 | +20°C                    | г/см          | 1,25                       |

|                                                                |                  |                                        |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Цвет                                                           |                  |                                        |                   | черный             |
| <b>Рабочие температуры</b>                                     |                  |                                        |                   |                    |
| Минимальная рабочая температура                                |                  |                                        | °C                | -35                |
| Максимальная рабочая температура - расслоение                  |                  |                                        | °C                | 450, макс. 630     |
| <b>Проверка износостойкости</b>                                |                  |                                        |                   |                    |
| VBT- сварная нагрузка (4 установки для испытания на твердость) | DIN 51 350-4     |                                        | °C                | 2.400              |
| <b>Величины сцепления</b>                                      |                  |                                        |                   |                    |
| Проверка прессовой посадки                                     | E DIN 51 833     |                                        |                   | 0,09, бесшумный    |
| Резьбовые величины сцепления                                   |                  | Винт: изо 4017<br>M10x55-8.8 плоскость |                   |                    |
|                                                                | DIN EN ISO 16047 | Гайка: изо 4032 M10-10 плоскость       |                   | 0,07               |
| Отрывной момент                                                | DIN 267-27       | M10 A2/40 нм/400 °C/100                | x натяжной момент | < 2,0              |
| <b>Выпуски / Спецификации</b>                                  |                  |                                        |                   |                    |
| Немецкие железные дороги                                       |                  |                                        |                   | Вещество-нр. 07606 |